ЛИТЕРАТУРА

- Кашерининов П.Г. Быстрые оптические регистрирующие среды на полупроводниковых наноструктурах для записи и обработки изображений / П.Г. Кашерининов, А.А. Томасов // ФТП. – 2008. – Т. 42 № 11. – с. 1391 – 1399.
- 2. Британ В.Б. Про пасивацію воднем електрично активних центрів в Cd_xZn_{1-x}Te / Британ В.Б., Пигур О.М., Цюцюра Д.І. – УФЖ. – 2005. – Т.50, №6. – С. 594-596.
- 3. Британ В.Б. Вплив обробки монокристалів Cd1-хZnхTe у атмосфері водню на електричноактивні центри // В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, Д.І. Цюцюра, Д.В. Корбутяк // ФХТТ. – 2009. – Т. 10, № 1. – С. 41-44.
- Березин Г.Н. Оптические основы контактной лотографии / Г.Н.Березин, А.В. Никитин, Р.А. Сурис – М.: Радио и связь, 1982. – 104 с.
- Кашерининов П.Г. Фотоэлектрические явления в структурах на высокоомных полупроводниковых кристаллах с тонким слоем диэлектрика на границе полупроводник-металл / П.Г. Кашерининов, А.В. Кичаев, А.А. Физика и техника полупроводников. – 1995. – Т. 29, № 11. – С. 2092-2107.
- 6. Extension of Ramo's theorem as applied to induced charge in semiconductor detectors / G. Cavalleri [и др.]; под общ. ред. G. Cavalleri. Nucl. Instrum. Methods. 1971, 92. Р 137–140.
- Особенности электропроводимости монокристаллов Cd_{1-x}Zn_xTe и Cd_{1-x}Mn_xTe / Л.А. Косяченко [и др.]; под общ. ред. Л.А. Косяченко. – Nucl. Instrum. Methods. – ФТП. – 2003. – Том. 3, № 12. – Р. 1420-1426.
- Телурид кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості: монографія Корбутяк Д. В [и др.]; под общ. ред. Д. В. Корбутяк. – К.: "Іван Федоров", 2000. – 198 с.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ НАНОСТРУКТУР ЖИДКОФАЗНОЙ ЭПИТАКСИЕЙ

А. А. Вельченко¹, И. И. Марончук², Д. Д. Саникович², П. В. Потапков²

¹УО Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, Беларусь, anna.velchenko@gmail.com ² ΦΓΑΟУ ВО Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, Россия, igimar@mail.ru

Аннотация. Выявлены недостатки в оборудовании и технологических подходах проведения процессов выращивания наноструктур с квантовыми точками методом жилкофазной эпитаксии, используемых нами ранее. Проведено физикоматематическое моделирование процессов выращивания наноструктур жидкофазной эпитаксией используя SolidWorks, программу FlowSimulation, определившее наличие негативных факторов, влияющих на процессы. Проведена оптимизация математической модели и оборудования, его настройка. Выращены открытые квантовые точки Ge на Si подложке, исследованные атомно-силовой микроскопией. Установлено хорошее согласие расчетного и экспериментального распределения температур в процессе выращивания воспроизводимых структур.

На современном этапе развития устройств солнечной энергетики и электроники актуальным становится получение полупроводниковых наногетероэпитаксиальных структур (НГЭС), которые имеют в активной области квантово-размерные объекты типа квантовых ям (КЯ) и квантовых точек (КТ) [1].

В этой связи развитие методов, позволяющих получать НГЭС по механизму Странского-Крастанова, не содержащих «смачиваемых» слоев между КТ [2], в частности, используемый нами метод жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) с импульсным охлаждением подложки (ИОП) [3,4], является весьма перспективным и актуальным направлением. Переход к приборам на основе НГЭС с КТ сопровождается ужесточением требований к качеству структур и прежде всего: снижению дефектности; однородности толщин КЯ и структуры в целом; удельному сопротивлению; однородности размеров, концентрации и распределения КТ по радиусу подложки; воспроизводимости структур от процесса к процессу. Использование подложек больших диаметров еще более ужесточает требования к качеству таких структур.

Применяемое нами экспериментальное эпитаксиальное оборудование при выращивании НГЭС с КТ не всегда позволяет получать воспроизводимый результат, что требует объективного внимания к усовершенствованию рабочей кассеты и технологической оснастки, оптимизации технологических параметров.

Целью данной работы являлось усовершенствование технологического оборудования и оптимизация тепловых режимов получения НГЭС с КТ методом ЖФЭ с ИОП.

При ранее проведенных научно-исследовательских работах в области выращивания НГЭС с КТ [1, 3, 4] нами был выявлен ряд недостатков в конструкции используемого нами ростового оборудования и в технологических подходах проведения процессов, которые негативным образом влияли на качество получаемых нами наноструктур методом ЖФЭ с ИОП.

Для оптимизации тепловых режимов и конструкций теплового узла установки и находящейся в ней графитовой кассеты, нами было проведено физико-математическое моделирование процессов выращивания НГЭС с КТ методом ЖФЭ с ИОП со стороны анализа термодинамического состояния. В качестве рабочей среды для анализа был выбран продукт SolidWorks программа FlowSimulation, которая обладает удовлетворительной точностью расчетов для подобного моделирования тепловых процессов. В основу проведения расчетов, были положены материалы, полученные нами в ранних работах, которые позволили задать граничные условия для математической модели.

Проведенный анализ позволил определить наличие негативных факторов, влияющих на процесс выращивания. А именно: неравномерность теплового поля в реакторе (как по его оси, так и по радиусу); наличие негативного температурного градиента («факела» температуры) вблизи теплопоглотителя; высокую инертность процесса при смене тепловых условий; зависимость качества, равномерность и воспроизводимость выращивания НГЭС с КТ от позиционирования теплопоглотителя на тыльной стороне подложки; несовершенство технологической оснастки.

При оптимизации математической модели теплового узла установки и конструкции графитовой кассеты с оснасткой и теплопоглотителем, удалось устранить (минимизировать) влияние негативных характеристик на процесс выращивания. Значительно усложнена сборная конструкция теплопоглотителя, подобраны материалы с различной теплопроводностью для его изготовления. Оптимизированы материалы для изготовления других конструкционных деталей кассеты. С целью выравнивания теплового поля на подложке изменена конструкция ее крепления в кассете, использованы материалы с различной теплопроводностью. Разработана система экранов в тепловой зоне вокруг кассеты, подобраны материалы для их изготовления. Оптимизация математической модели позволила произвести модернизацию имеющегося оборудования, изготовление новой кассеты и оснастки без дополнительных многочисленных опытов и измерений.

Проведен анализ динамики потоков течения газа в реакторе при различных расходах. Установлено распределение температуры по потоку в сечениях реактора, выявлен недостаток конструкции подачи газа на входе в реактор.

В процессе работы был сконструирован и изготовлен имитатор рабочей кассеты из материалов, идентичных (используемых) штатной кассете. Разработана система и методика одновременного мониторинга температур: по оси рабочей кассеты и имитатора при различных этапах проведения ростового эксперимента; растворахрасплавах и подложке; на поверхности кварцевого реактора и в различных элементах теплового блока в процессе выращивания НГЭС с КТ. Усовершенствована методика настройки установки.

Выращены образцы открытых КТ Ge на Si подложке. Процессы проводили по технологической схеме и методикам, описанным в наших предыдущих работах [1, 3, 4]. Морфологию поверхности полученных образцов исследовали с помощью микроскопа СММ-2000 методом атомно-силовой микроскопии. На рис. 1 представлены результаты исследования атомно-силовой микроскопией, структуры с открытыми КТ Ge на Si буферном слое, подложка Si с ориентацией (111) полученной после модернизации и оптимизации оборудования, один импульс холода. На рис. 1 а показан двухмерный кадр, а на рис. 1 δ его трехмерное изображение. Обработав информацию с рис. 1 получили линейные размеры КТ, которые в среднем составляют около 30 нм по диаметру и до 5 нм в высоту. Разброс по размерам КТ не превышал 20%. Шероховатость поверхности структуры не более 1 Å. Плотность высева образований была на уровне 2·10¹⁰ см⁻². В получаемых нами структурах до модернизации оборудования при тех же условиях выращивания плотность высева КТ была ниже и составляла менее 10¹⁰ см⁻², равномерность высева КТ была значительно хуже. Размеры КТ и шероховатость поверхности структуры находились примерно на том же уровне.

Установлено хорошее согласие расчетного и экспериментального распределения температур в процессе выращивания НГЭС с КТ. Проведенные контрольные эксперименты, показали хорошую воспроизводимость при выращивании открытых КТ, что подтверждает правильность проведенной модернизации.



Рисунок – Структура с КТ Ge на Si подложке: *a* – двумерное изображение, *б* – трехмерное изображение

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по базовой части государственного задания №2014/702.

ЛИТЕРАТУРА

- Maronchuk I.I. An obtaining of nanoheteroepitaxial structures with quantum dots for high effective photovoltaic devices, investigation of their properties / S.Bykovsky, S.Bondarec, I. Maronchuk, A.Velchenko // TEKA, Polish academy of sciences. UEER. – 2014. – Vol. 14. – No. 1. – P. 154–163.
- 2. Леденцов Н.Н. Гетероструктуры с квантовыми точками: получение, свойства, лазеры. Обзор. /Леденцов Н.Н [и др.] // Физика и техника полупроводников. 1998. Т. 32. № 4. С. 385–410.
- Maronchuk I.I. Deposition by liquid epitaxy and study of the properties of nano-heteroepitaxial structures with quantum dots for high efficient solar cells / D. Dimova-Malinovska, K. Lovchinov, I.I. Maronchuk, I.E. Maronchuk, D.D. Sanikovich // Journal of Physics: Conference Series. 2014. № 558. 012049.
- Maronchuk I.I. Study of the morphology of ge quantum dots grown by liquid phase epitaxy/ D. Dimova-Malinovska, H. Nichev, I.I. Maronchuk, I.E. Maronchuk, D.D. Sanikovich // Journal of Physics: Conference Series. – 2016. – № 700. – 012043.

РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ Cu(In, Ga)Se₂ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ InAs

А. А. Вельченко¹, В. И. Мирончук¹, Р. М. Пелещак², И. В. Протосовицкий¹

¹Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, Беларусь, anna.velchenko@gmail.com

²Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, г. Дрогобыч, Украина, peleshchak@rambler.ru

Аннотация. Рассматривается расчет оптических потерь в наногетероструктере Cu(In, Ga)Se₂ с квантовыми точками InAs. Для данной наногетероструктуры определены коэффициенты отражения для трех интерфейсов и поглощения в слоях ZnO и CdS. Аналитические выражения позволяют определить квантовую эффективность солнечных элементов Cu(In, Ga)Se₂ с квантовыми точками InAs.

Солнечные энергетические установки находят все более широкое практическое применение как источник электроэнергии для малых и средних потребителей, требующих автономного энергоснабжения, в некоторых случаях они подключены к электрическим сетям. В Германии работают фотоэлектрические установки мощностью 5 МВт, которые включены в единую государственную систему электрогенерирования.

Значительное внимание данной проблеме уделяется организациями, входящими в ООН, такими как ЮНЕСКО, ЕЭК, ЮНЕП, ЮНИДС, а также другими межправительственными и неправительственными международными организациями. Выделяются значительные средства на работы в области НВИЭ из целевых ассигнований ЕЭС, Европейского фонда национального развития, Евроатома и других организаций.

Солнечные элементы на основе $CuIn_xGa_{1-x}Se_2$ (CIGS), показывают долговременную стабильность и высокую радиационную стойкость, являются легкими, гибкими и портативными, занимают одну из перспективных позиций в тонкопленочной фото-