

О ФАЛЬШИВОМ СЧЕТНОМ ЖЕТОНЕ ПОДСКАРБИЯ ВЕЛИКОГО ЛИТОВСКОГО ЛАВРИНА ВОЙНЫ

В докладе речь пойдет о фальсификате счетного жетона (рис. 1), прототипом для изготовления которого послужил счетный жетон 1577 г. подскарбия великого литовского Лаврина Войны.



Рис. 1



Рис. 2

На аверсе жетона изображен украшенный четырехпольный гербовый щит, окруженный жемчужной обводкой и венцом из цветков лилии. Внутри щита гербы: «Корчак», «Трубы», «Пятирог» и «Горностай»

(Ivanauskas, 2014. С. 38). На реверсе внутри венца из цветков лилии находится надпись: ★MAG(nificus) ★ / DOMI(nus) ●LAVR(entius) / ●WOINA ●S(acrae) ●R(egiae) ● / M(ajestatis) ●MAGNI ●DVC(atus) / ●LIT(vanie) ●TESAV(rarius) ● / ●TERREST(ris) ● (лат.: «Божьей милостью Лаврентий Война его Королевского величества Великого Княжества Литовского подскарбий земский») / ★ ANNO ★ / ●15●77●).

Визуально фальсификат полностью передает элементы поля оригинала (Drożdż, 2014. С. 31, № 34): изображения обводок, гербов, литер легенды и междустрочных знаков. При этом следует обратить внимание на неровное поле аверса подделки. Оно, вероятно, является следствием неровности поля аверса прототипа, в точности переданного при изготовлении копии путем гальванопластики.

Для определения подлинности исследуемого предмета достаточно провести несложные измерения. Диаметр фальсификата составляет 24,5 мм, что на 1 мм меньше от привычного диаметра такого типа счетных жетонов, толщина 1,7 мм при норме в 0,5–0,8 мм. Гурт подделки гладкий с отчетливой линией от спайки двух частей жетона, вес 5,84 гр – необычно большой для счетных жетонов такого типа, норма находится в пределах 2,5–4 гр.

Происхождение этого фальсификата доподлинно неизвестно. Вместе с тем, подлинные счетные жетоны Лаврина Войны встречаются весьма редко. Автору известно только о 8 таких находках в Беларуси.

Поэтому полезным будет сравнить исследуемую подделку с подлинным счетным жетоном Лаврина Войны (рис. 2). В отличие от копии, подлинник подвергся коррозии, присутствуют окислы. Различия по размерно-весовым характеристикам находятся в вышеописанных пределах.

Учитывая изложенное, а также отсутствие на исследуемом фальсификате следов коррозии и окислов, можно классифицировать его как современную гальваническую копию.

Список литературы

Drożdż, K. Podskarbiówki i liczmany Rzeczypospolitej Obojga Narodów i z Rzeczypospolitą powiązane. Warszawa, 2014.

Ivanauskas, E. Lietuviški skaičiavimo žetonai 1546–1615. Kaunas, 2014.