

НАНОТВЕРДОСТЬ ПЛЕНОК И ДИФФУЗИЯ АТОМОВ Ti И Co В КРЕМНИИ, МОДИФИЦИРОВАННОМ ИОННО-АССИСТИРОВАННЫМ ОСАЖДЕНИЕМ ПОКРЫТИЙ В СОЧЕТАНИИ С ОБЛУЧЕНИЕМ ИОНАМИ Xe

О. М. Михалкович, И. С. Ташлыков, С. М. Барайшук

*Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Минск, Беларусь. tashl@bspu.unibel.by*

Одним из перспективных методов модифицирования свойств поверхности является осаждение покрытий, ассистированное собственными ионами (ОПАСИ).

Нанесение металлов на кремний методом ОПАСИ дает возможность увеличивать твердость поверхности, изменять ее шероховатость и смачиваемость [1]. Ионная имплантация ксенона в кремний позволяет управлять повреждением его структуры [2]. Малоизученным остается процесс массопереноса в кремнии атомов покрытия, нанесенного методом ОПАСИ, и влияние предварительной имплантации ксенона в кремний на диффузионные процессы в нем при последующем нанесении покрытий. В настоящей работе обсуждаются результаты изучения композиционного состава, диффузионных процессов в Si при модифицировании осаждением Ti и Co покрытий в условиях ассистирования собственными ионами с энергией 7 кэВ, когда образцы кремния были предварительно облученными ионами ксенона и необлученными, а также изучения нанотвердости полученных структур.

Для осаждения покрытий на пластины (100) кремния использовали резонансный источник вакуумной дуговой плазмы (вакуум 10^{-2} Па) [3]. Элементный послойный анализ конструкций пленка/кремний выполняли используя резерфордовское обратное рассеяние (РОР) ионов гелия He^+ с $E_0 = 2.0$ МэВ и геометрией рассеяния $\theta_1=0^\circ$, $\theta_2=12^\circ$, $\theta=168^\circ$, где θ_1 , θ_2 и θ - углы влета, вылета и рассеяния соответственно, и компьютерное моделирование экспериментальных спектров РОР по программе RUMP [4]. Для построения глубинных профилей компонентов изучаемых конструкций мы используем понятие положения исходной поверхности подложки (ПИПП). Для определения ПИПП в пластины Si вводился ксенон с энергией 10, 20, или 40 кэВ интегральным потоком от 1×10^{14} см $^{-2}$ до 2.7×10^{15} см $^{-2}$ в качестве маркера [5]. Для изучения локализации атомов покрытия в кремнии применяли каналирование ионов He^+ . Измерение нанотвёрдости и модуля Юнга в нашей работе, проводилось при помощи нанотвердомера «Fisher H100». Толщина осажденных покрытий имеет значение в пределах 180-200 нм.

При проведении исследования установлено, что в состав покрытий входят кроме атомов металла атомы водорода, углерода, кислорода и кремния. Появление в изучаемых покрытиях О, С, и Н мы связываем, с осаждением на поверхность покрытия в процессе его роста совместно с атомами металла, углеводородной фракции и О из остаточного вакуума в мишенной камере, откачиваемой диффузионным паромасляным насосом. Атомы металла проникают в кремний на глубины во много раз большие проективного пробега рассчитанного по программе TRIM, и в разы превышающие проникновение атомов кислорода и углерода в кремний. В пластине Si с предварительно имплантированными ионами Xe^+ глубина проникновения атомов кобальта увеличивается еще на ~ 120 нм. Такой эффект проникновения можно объяснить ра-

диационно-усиленной диффузией при осаждении покрытий атомов металла в глубь кремния по дефектам, создаваемым ионами ксенона.

Сравнение осевых и случайных спектров от исходного кремния и кремния с нанесенным покрытием позволяет определить положения атомов металла в кристаллической решетке кремния на различной глубине.




Рис. 1. Распределение атомов междоузельного (Co_{int}) и узлового (Co_{sub}) кобальта в кремнии, в структурах Co покрытие/Si, сформированных: (а) – методом ОПАСИ, б) – методом ОПАСИ на кремнии, предварительно имплантированном Xe⁺ с энергией 10 кэВ и интегральным потоком 3×10^{14} Xe/см²

Характер зависимости распределения атомов кобальта в кремнии находящихся в узлах кристаллической решетки, кривая Co_{sub}, и междоузельных, кривая Co_{int}, дает возможность предположить вероятный механизм диффузии. В кремнии вблизи ПИПП (~10нм) создается наибольшее повреждение кристаллической решетки ионами металла и наблюдается резкое уменьшение концентрации атомов кобальта. Это объясняется тем, что с увеличением числа междоузельных атомов кремния, уменьшается число возможных путей миграции атомов кобальта по междоузлиям в решетке кремния. На большей глубине доля атомов кобальта, находящихся в узлах кристаллической решетки, увеличивается, достигая значения 40% на глубине около 780 нм.

Анализ распределения атомов кобальта в кремнии, предварительно облученном ионами Xe⁺ с энергией 10 кэВ и интегральным потоком 3×10^{14} см⁻², рис. 1 б, позволяет сделать предположение о том, что механизм диффузии по узлам кристаллической решетки является основным. Предварительное облучение кремния ионами ксенона ведет к большому повреждению структуры кремния и к увеличению доли атомов кобальта находящихся в замещающих положениях - усилению вклада механизма диффузии по узлам кристаллической решетки. Этот эффект имеет выраженную дозовую зависимость. При облучении кремния ионами Xe⁺ наблюдается уменьшение доли междоузельных атомов Co с 86 % до 30 % при увеличении (Φ) от 1×10^{14} см⁻² до 2.7×10^{15} см⁻² на глубине проникновения ~ 90 нм, а на глубине ~ 780 нм - с 60 % до 16 % соответственно.

Отметим, что физические процессы формирования структур Ti покрытие/подложка качественно сопоставимы с процессами, протекающими при нанесении на кремний кобальтовых покрытий.

Известно, что водород в таких системах выполняет важную роль, стимулируя формирование алмазоподобных sp^3 – связей [6].

Результаты измерения нанотвердости формируемых структур представлены на рисунке 2.




Рис. 2. Зависимость нанотвердости поверхности сформированных структур от глубины индентирования

Твердость поверхностного слоя покрытий толщиной 50 нм возрастает при нанесении титана в 4 раза и в 4,5 раза при нанесении кобальта. При увеличении глубины индентирования нанотвердость структуры покрытие/подложка определяет нанотвердость кремния.

Полученные экспериментальные результаты подтверждают возможность управления процессами массопереноса в Si введением в его структуру радиационных дефектов. Работа выполнялась при частичном финансировании Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований, грант Ф110Б-028.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барайшук С.М. Состав и нанотвердость покрытий на Si полученных методом ионно-ассистированного осаждения. / Барайшук С.М., Гременок В.Ф., Тульев В.В., Ташлыков И.С. // ФХОМ. 2011. №1. С.66